


Матовый лак (Laque mate)

Матовая краска с эффектом велюра, очень устойчивая, с добавлением полиуретана для прочности. Мягкая и шелковистая на ощупь.



Технический лист № 951



НАЗНАЧЕНИЕ

ИНТЕРЬЕР

Для вертикальных поверхностей. Для всех жилых помещений. Подходит для окрашивания стен, оконных и дверных рам, плинтусов.

ОСНОВНЫЕ КАЧЕСТВА

Основы: любые основы, правильно загрунтованные. Для металлических/железных поверхностей необходимо предварительно нанести слой антикоррозийного покрытия.

Высококласная лаковая матовая краска, исключительно мягкая и шелковистая. Для очень аккуратной, тщательной отделки. Обладает исключительной устойчивостью: устойчива к истиранию, к влажности (класс 1*). Легка в уходе. Идеальна для современных интерьеров, особенно в ярких тонах.

ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ

В соответствии с Единым техническим документом 59-1 (DTU).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Основа должна быть тщательно очищена от пыли, быть очень чистой и сухой. Нанести слой подходящей для данной поверхности и по тону грунтовке.

ИНСТРУМЕНТЫ

Краска наносится валиком Микростар (Microstar) 10 mm, кистью или кистью-спальтером.

ТИПЫ ПОВЕРХНОСТЕЙ	ПОДГОТОВКА
Малопористые поверхности и старая, хорошо держащаяся краска.	Отшлифовать абразивной бумагой и удалить пыль. Помыть, если необходимо. Нанести Грунтовку для текущих работ (Sous-couche Travaux Courants) или Сцепляющую Грунтовку (Sous-couche d'accrochage).
Новые и пористые поверхности.	Загрунтовать Универсальной грунтовкой.

ПОКРАСКА

После полного высыхания слоя грунтовки, подходящей для данной поверхности и тону краски, нанести 2 слоя краски Матовый лак. Перед нанесением краска разводится водой на 5% если другое не указано продавцом.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вид	Матовый велюровый.
Степень блеска	от 2 до 3 UB под углом 60° и от 5 до 6 UB под углом 85°.
Расход	15-18 кв.м/л на один слой, в зависимости от % разведения.
Время до нанесения следующего слоя	Около 12 часов (в зависимости от температуры и влажности воздуха). Сухой на ощупь становится через 30 мин.
Сухое вещество	57% по весу, 41% по объему.
Чистка инструмента	Помыть водой.
Плотность	1,35
Упаковка	Металлические банки 0,5л; 1л; 2,5л; 5л; 10л.
Хранение	1 год в оригинальной невскрытой упаковке. Беречь от замораживания.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Проводить работы при температуре от +5 до + 30 С, при влажности не выше 75%. Для насыщенных и темных тонов рекомендуется использовать нашу Сцепляющую Грунтовку вместо третьего слоя краски (смотреть палитру подходящих тонов в нашем магазине).
Внимание: убрать малярный скотч до полного высыхания краски.

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КЛАССИФИКАЦИЯ AFNOR (Французская ассоциация стандартизации) COV **	Семейство 1 Класс 7b2/6a.
Летучие органические соединения	ПДК, установленная Евросоюзом для данного вида продукции (категория А/а: 30г/л на 2010 г. Эта краска содержит 26 г/л COV при нанесении.
БЕЗОПАСНОСТЬ	Ознакомьтесь с паспортом безопасности. Соответствует нормам действующего законодательства.

(**) Летучие органические соединения.

(*) Согласно нормам ISO 11998 и EN 13300, пленка краски устойчива к чистке мягкой губкой и неагрессивными моющими средствами.

* Информация об уровне выделения летучих веществ внутри помещения, представляющих риск интоксикации через дыхательные пути, по шкале от А+ (очень слабое выделение) до С (сильное выделение).

LAQUE MATE

FT № 951 Edition 21 Avril 2014. Cette fiche technique annule et remplace les précédentes éditions relatives au même produit. L'évolution des techniques étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, auprès de nos services, que la présente fiche technique n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Document consultable sur notre site www.ressource-peintures.com



Paris Rive Gauche: 2 & 4 Avenue du Maine. 75015. Tél: 01 42 22 58 80 – Paris Rive Droite: 62, Rue la Boétie. 75008. Tél: 01 45 61 38 05 Nice: 11 Bis Rue Gubernatis. 06000. Tél: 04 93 76 09 30 – Lyon: 16, Rue Auguste Comte. 69002. Tél: 04 72 77 57 61 – Nantes: 1, Rue Voltaire. 44000. Tél: 02 51 84 01 57 – Marseille: 88, Rue Grignan. 13001. Tél: 04 91 15 19 09 – Toulouse: 19, Allée François Verdier. 31000. Tél: 05 61 09 57 85